



Product Information



PYR300은 평균입경 d(0.5)가 6.5 μ m 제품으로 비교적 저렴한 충전제로, 전기절연성, 비팽창성의 특징을 가진 제품입니다

Particle Size Description



Product Specifications

항목	규격	시험방법
pH	6.5 \pm 1.0	WPP-QI-828
LOI (%)	Max 6.0	WPP-QI-827
수분함량 (%)	Max. 0.5	KS M 5131
진비중	2.8~2.9	WPP-PI-816
입도 (+325#,%)	Max 0.5	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	Max 10.0	Malvern 3000

Product Application

소수성, 비팽창성, 안정성 등의 특징을 가지고 있어, 타일용, 고무용, 도자기, 충전제를 다량 사용하는 산업 부문에 적용이 가능한 제품입니다.